

Лак бакелитовый ЛБС-1



ГОСТ 901-78

Предназначен для склеивания, пропитки, покрытия различных материалов.

Бакелитовый лак разливают в чистые сухие стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950 или автоцистерны, а также в чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674.

Бакелитовый лак транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.

Бакелитовый лак хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 °С в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения бакелитового лака марки ЛБС-1 — 3 месяца со дня изготовления.

Наименование показателей	Норма	
	Первый сорт	Высший сорт
Внешний вид	Жидкость от красноватого до красно-бурого цвета	
Массовая доля смолы, %	50-60	52-60
Вязкость динамическая, мПа·с	60-1000	60 — 1000
Массовая доля свободного фенола, % не более	10,0	9,0
Время желатинизации, с	50 — 110	50 — 120
Массовая доля воды, % не более	17	10