



NICRO 607

Kúszóolaj

Értékes többcélú kapilláraktív,
kifejezetten nyomásálló
kenőanyag.

Előnyök

- A legszűkebb hézagokba is beszívódik
- Tartós kenést biztosít
- Kiváló nyomásállósággal rendelkezik
- Csökkenti a súrlódást és a kopást
- Konzervál, véd a nedveség és a korrózió ellen
- Oldja a gyantásodott olaj- és zsírmaradványokat
- +200°C-ig hőálló
- Oxidációálló
- Szilikonolajmentes
- Halogénezett szénhidrogéneket nem tartalmaz

Tulajdonságok

A NICRO 607 tisztán szintetikus alapolaj speciális nyomásállóság növelő adalékokkal újszerűen formulázva.

Sokoldalúan alkalmazható. Keni, védi és ápolja a fémeket, gumit és a műanyagokat. Kiváló kúszóképessége révén gyorsan beszívódik a legkisebb pórusokba, illesztési hézagokba és ken a nehezen hozzáférhető helyeken is.

A NICRO 607 a víz alá vándorol, véd a nedveség, oxidáció, korrózió

ellen, megakadályozza a kopást és az elhasználódást. Nagyteljesítményű addítívjei minden mozgó alkatrész között a legvékonyabb kenőfilm esetén is szavatolják az ígért tulajdonságokat. Antisztatikus hatását sok felhasználásnál járulékos tulajdonságként üdvözljük.

A NICRO 607 villamos szempontból semleges, ezért kisfeszültségű helyeken alkalmazható.

A NICRO 607 200°C-ig hőálló és biológiailag részben gyorsan lebontható.

Alkalmazási terület

- Finommechanikai műhelyek
- Fémfeldolgozás
- Szerszámgyártás
- Villanszerelő műhelyek
- Közlekedési üzemek
- Javítóüzemek
- Mindenféle mozgó alkatrész kenése és ápolása szerelő és szervíz munkáknál
- Háztartás és hobby

Használata

Villamos berendezéseknél előzetesen meg kell győződni azok feszültségmentes állapotáról. A kenendő alkatrészeket NICRO 607-tel beszórni. Erősen szennyezett alkatrészeket, előzetesen K-3 S tisztítóval megtisztítani. Műanyag alkatrészeknél az összeférhetőséget használat előtt vizsgálni kell.

Műszaki adatok

NICRO 607

Jellemző	Érték	Peremfeltétel	Szabvány
Állag:	Folyadék/aerosol		
Szín:	Világossárga		
Szag:	Jellegzetes		
Sűrűség:	0,84 g/cm ³	20°C	DIN 51757 C
Kifolyási idő:	10s	20°C, 100ml, 4mm	DIN EN ISO 2431
Lobbanáspont:	kb.-18°C		
Hatóanyagkeverék			
Sűrűség:	0,98 g/cm ³	20°C	DIN 51757 C
Kinematikai viszkozitás:	108 mm ² /s	40°C	DIN 51562/1.rész
Viszkozitásindex:	108		ISO 2909
Párolgási veszteség:	0,01%	150°C, 73 h	
Dermedéspont:	kb.-50°C		
Oldhatóság vízben:	Oldhatatlan		
Terhelhetőség:	7000N	1min, 1490 1/p	DIN 51350/2.rész
Összehegedési terhelés:	7500N	1min, 1490 1/p	DIN 51350/2.rész
Kopási jelzőszám:	0,02 mm	500N, 6000 m	Reichert koptatómérleg
Kopás mértéke:	2,2 mm ²	500N, 6000 m	Reichert koptatómérleg
Hőállóság:	-45°C-+150°C-ig, rövid ideig +200°C-ig		

Biztonság és környezetvédelem

Az adatok és utasítások a biztonsági adatlapon találhatóak.

Kiszerezés

Aerosol	400 ml
Kanna	10 l

Gyártó:
NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel: +41 81 750 3680
Fax: +41 81 750 3690

Forgalmazó:
NICRO Kft.
2038 Sósút, Ipari Park
Tel.: (23) 560 800
Fax: (23) 560 801
www.nicro.hu

Az adatlapon közölt adatok tájékoztató jellegűek, legjobb tudásunk és az eddigi tapasztalatok alapján állították össze azokat. Azonban az alkalmazás eredményéért semminemű felelősséget nem vállalunk, mert a körülményeket és a felhasználási eljárást nem tudjuk ellenőrizni.

Az MB/rs 220205 adatlap fordítása alapján készült.
2006.május 24.